

Udel® P-1700 LCD

聚砜

Udel P-1700 LCD

空纤维形式，但也采用管、板或螺旋缠绕形式。被用于各种应用，离、乳品加工和各类食品加工。膜生产商可以采用市售偶极非质子传递溶剂，如二甲基乙酰胺 (DMAC)、二甲基甲酰胺 (DMF) 和 N-甲基吡咯烷酮 (NMP) 对该树脂进行很好的溶解，在水中完全混溶，并可以很好地控制孔径大小和孔径分布，获得高的膜强度和良好成膜性能。

器、限制掺杂溶液寿命的环状二聚物。Udel P-1700 NT LCD 是一种专门生产的环状二聚物含量水平较低的树脂，给定重均分子量 (Mw) 具有较高的数均分子量 (Mn)，从而导致较高的纤维强度，也即，纤维断裂少、表面缺陷少、废品少。所得到的膜具有优异的水解稳定性，适应 2~13 的 PH 值环境。耐受各种清洗方式，包括盐酸或氢氧化钠。该树脂的 Tg 为 185 °C，显示出高耐热性。- 透明：Udel P-1700 NT LCD

总体

材料状态	• 已商用：当前有效		
供货地区	• 北美洲 • 拉丁美洲	• 欧洲 • 亚太地区	
性能特点	• 耐化学性良好 • 耐碱 • 耐酒精	• 耐热性，高 • 耐酸 • 耐碳氢化合物	• 韧性良好 • 水解稳定
用途	• 薄膜		
RoHS 合规性	• RoHS 合规		
外观	• Transparent - Slight Yellow		
形式	• 颗粒料		
加工方法	• 挤出 • 溶液处理	• 涂层 • 注射成型	

物理性能

	典型数值	单位制	测试方法
比重	1.24		ASTM D792
熔流率 (343°C/2.16 kg)	6.5	g/10 min	ASTM D1238
收缩率 - 流动	0.70	%	ASTM D955
吸水率 (24 hr)	0.30	%	ASTM D570

机械性能

	典型数值	单位制	测试方法
拉伸模量	2480	MPa	ASTM D638
抗张强度	70.3	MPa	ASTM D638
伸长率 (断裂)	50 到 100	%	ASTM D638
弯曲模量	2690	MPa	ASTM D790
弯曲强度	106	MPa	ASTM D790

冲击性能

	典型数值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度	69	J/m	ASTM D256
拉伸冲击强度	420	kJ/m ²	ASTM D1822

热性能

	典型数值	单位制	测试方法
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	174	°C	ASTM D648
线形膨胀系数 - 流动	0.000056	cm/cm/°C	ASTM D696

Udel® P-1700 LCD

聚砜

电气性能	典型数值 单位制	测试方法
体积电阻率	5.0E+16 ohm·cm	ASTM D257
介电强度	17 kV/mm	ASTM D149
介电常数		ASTM D150
60 Hz	3.03	
1 kHz	3.04	
1 MHz	3.02	
耗散因数		ASTM D150
60 Hz	0.0011	
1 kHz	0.0013	
1 MHz	0.0050	

备注

典型数值：此等典型数值不应被解释为规格。

www.solvay.com

SpecialtyPolymers.EMEA@solvay.com | 欧洲、中东和非洲

SpecialtyPolymers.Americas@solvay.com | 美洲

SpecialtyPolymers.Asia@solvay.com | 亚洲和澳洲

发送电子邮件或者联系您的销售代表，均可获取相应的安全数据表(SDS)。在使用我公司的任何产品之前，请您务必参考相应的安全数据表。

苏威特种聚合物公司及其子公司对于与该产品或该产品使用方面的有关信息，无论是明示或者是暗含的，包括适销性或适用性，均不予以承担任何保证或者接受任何责任义务。某些适用法律、法规，或者国家/国际标准可能会对苏威产品的某些建议应用领域进行规范或者限制，并且，在苏威建议的某些情况中，包括食品/饮料、水处理、医疗、制药以及个人护理等方面，也可能对苏威产品进行管制和限制。只有指定作为 Solviva® 的生物材料类的产品才可用作植入式医疗器械的备选产品；苏威特种聚合物公司不允许也不赞成在任何植入式器材中使用任何其他产品。产品用户必须最终确认所有信息或者材料在拟用于任何方面时是否适用，是否符合相关法律的规定，使用方式是否得当，以及是否侵犯了任何专利权。本信息供专业技术人员酌情使用，并自行承担相关风险，并且与该产品结合任何其他物质或者任何其他工艺的使用无关。本文并未授予使用任何专利或者其他任何所有权的许可。

所有的商标或者注册商标均归属于组成苏威集团的各公司或者各所有者拥有。

© 2014 Solvay Specialty Polymers. All rights reserved.

